



## VILLACOL FIX

### Descrição:

**ARGAMASSA COLANTE DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTANEO DE PASTILHA.**

- Impermeável;
- Pastilhas de porcelanas, cerâmicas e pastilhas de vidros;
- Piscinas e saunas;
- Fachadas externas \* formatos 5x5 cm e 10x10 cm;
- Indicado para o assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas em áreas internas e externas, saunas e piscinas, até formato: 10x10 cm.

Também pode ser utilizado apenas na função de rejuntamento, indicado para porcelanatos esmaltados de qualquer formato com junta de até 5mm.

- Não é indicado para churrasqueiras, câmaras frias, pastilhas de resina e metálica.

Embalagem  
15kg | saco



## REJUNTE FLEXÍVEL-RESINADO-COLORIDO

### Descrição:

- Indicado para o rejuntamento de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIc ou BIll, pisos e paredes, juntas de 2 a 5mm, em áreas internas e externas de médio e alto tráfego.

- Indicado para utilização em cozinhas, banheiros, lavanderias e corredores externos.

- Não indicado para utilização em tijolos refratários em churrasqueiras.  
- Não indicado para utilização em câmaras frias, saunas ou piscinas.

- Para câmaras frias, consultar REJUNTE ALUMINOSO VILLACOL. Para saunas e piscinas, consultar REJUNTE FIX VILLACOL.

- Não indicado para utilização em pastilhas de vidro.

\* Cores: Areia, Branco, Bronze, Café, Camurça, Capuccino, Chocolate, Cinza Claro, Cinza Escuro, Cinza Médio, Marfim, Palha e Preto.

Embalagem  
5 kg | saco  
198 sacos | palete

## REJUNTE JUNTA FINA FLEXÍVEL-RESINADO-COLORIDO

### Descrição:

- Indicado para rejuntamento de revestimentos cerâmicos retificados, porcelanatos retificados e pedras ornamentais em áreas internas e externas. Junta de até 2mm.



\*Imagens meramente ilustrativas

# VILLACOL

# VILLACOL<sup>®</sup> ENGENHARIA

### VG6 ARGAMASSAS TÉCNICAS LTDA

Rua Vereador Gumercindo Fernandes Pereira s/nº | GALPÃO 01  
Jardim Parque Industrial - Santa Gertrudes - SP | 19 3545-9032

ARGAMASSAS	CONSUMO MÉDIO
Colagem simples	6,00kg/m <sup>2</sup>
Dupla colagem	8,00kg/m <sup>2</sup>

Tamanho da cerâmica	Rejunte - Consumo estimado em kg/m <sup>2</sup> Espessura da junta e mm		
	1	3	5
10x10	0,33	1,00	1,67
15x15	0,20	0,61	1,1
20x20	0,15	0,46	0,76
25x35	0,10	0,31	0,52
35x35	0,09	0,26	0,43
45x45	0,07	0,22	0,37
50x50	0,06	0,18	0,33
60x60	0,05	0,15	0,25
30x60	0,08	0,23	0,38
32x56	0,07	0,22	0,37
70x70	0,04	0,13	0,22
80x80	0,04	0,11	0,19

**Consumo para cerâmica de 8mm de espessura.**

O consumo do produto pode variar de acordo com o método utilizado.

\*Recomendamos dupla colagem para assentamento de formatos > 30x30cm





### CERÂMICAS ÁREAS INTERNA

**Descrição:**

- Indicada para o assentamento em contrapiso de placas cerâmicas grupo absorção BIIa, BIIb ou BIII, formato até 60x60cm, piso e azulejo, em áreas internas residenciais, em construções térreas e de baixo tráfego.

- Não indicada para assentamento de porcelanatos e pedras naturais.

- Não indicada para assentamento e garagens, corredores externos, quintais e áreas externas no geral.

- Não indicada para assentamento de piso sobre piso, mesmo que em áreas internas residenciais.

- Não indicada para assentamento em áreas comerciais de alto tráfego, como lojas, restaurantes, shoppings, etc.

- Não indicada para assentamento e fachadas externas.

Embalagem  
20 kg | saco  
100 sacos | palete



### CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

**Descrição:**

- Indicada para o assentamento em contra piso de placas cerâmicas grupo absorção BIIa, BIIb ou BIII, formato até 80x80cm, piso e azulejo, em áreas internas e externas, residências e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego.

- Não indicada para assentamento de porcelanatos e pedras naturais, piso sobre piso (mesmo que em áreas internas residenciais) e fachadas externas.

Embalagem  
20 kg | saco  
100 sacos | palete



### CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - AQM

**Descrição:**

- Indicada para o assentamento em contra piso de placas cerâmicas grupo absorção BIIa, BIIb ou BIII, formato até 80x80cm, piso e azulejo, em áreas internas e externas, residências e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego.

- Não indicada para assentamento de porcelanatos e pedras naturais, piso sobre piso (mesmo que em áreas internas residenciais) e fachadas externas.

Embalagem  
20 kg | saco  
100 sacos | palete



### PORCELANATO ÁREAS INTERNAS

**Descrição:**

- Indicada para o assentamento em contra piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIa, BIb ou BIII, formato até 80x80cm ou 60x120cm, piso e azulejo, em áreas internas, residências e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e médio tráfego.

- Não indicada para assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

- Não indicada para assentamento em piscinas, câmaras frias ou saunas.

- Não indicada para assentamento de formatos superiores a 80x80.

- Não indicada para assentamento piso sobre piso.

- Não indicada para o assentamento em fachadas externas.

Embalagem  
20 kg | saco  
100 sacos | palete



### PORCELANATO ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CINZA

**Descrição:**

- Indicada para o assentamento em contra piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIa, BIb ou BIII, formato até 92x92cm ou 62x120cm, piso e azulejo, em áreas internas e externas, residências e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego.

- Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm em fachadas externas, com esmalte escuro, para edificações de até 4 pavimentos.

- Indicada para o assentamento de pedras ornamentais escuras, como mármore e granitos.

- Indicada para o assentamento piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIa, BIb ou BIII, formato até 92x92cm ou 62x120cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas residenciais de baixo tráfego.

- Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm e porcelanatos esmaltados grupo de absorção BIa, formato até 92x92cm ou 62x120cm em piscinas.

- Não indicada para assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras, câmaras frias ou saunas.

### PORCELANATO ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS BRANCA

**Descrição:**

- Indicada também para porcelanatos técnicos, pedras ornamentais e pastilhas 5x5 e 10x10 com coloração clara.



### GRANDES FORMATOS

**Descrição:**

- Indicada para o assentamento em contra piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIa, BIb ou BIII, formato até 123x123cm ou 92x184cm, piso e azulejo, em áreas internas e externas, residências e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego.

- Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm em fachadas externas, com esmalte escuro, para edificações de até 4 pavimentos.

- Indicada para o assentamento de pedras ornamentais escuras, como mármore e granitos.

- Indicada para o assentamento piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIa, BIb ou BIII, formato até 92x92cm ou 62x120cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas de baixo e médio tráfego.

- Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm e porcelanatos esmaltados grupo de absorção BIa, formato até 123x123cm ou 92x184cm em piscinas.

- Não indicada para assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras, câmaras frias ou saunas.

- Não indicada para assentamento de formatos superiores a 123x123cm ou 92x184cm.

Embalagem  
20 kg | saco  
100 sacos | palete



### PISOS INDUSTRIAIS

**Descrição:**

- Indicado para o assentamento de porcelanatos esmaltados e não esmaltados, prensados do grupo absorção BIa, BIb, BIa ou BIIb, ou extrudados do grupo absorção AI, Aia, Alb, formatos até 60x60cm, piso e azulejo, em áreas de alto desempenho, como câmaras frias, laticínios, cervejarias, cozinhas industriais, em ambientes cuja temperatura fique entre 10°C e 70°C.

- Indicado para juntas de 2 a 5mm.

- O rejuntamento recomendado é o rejunte aluminoso VILLACOL para áreas onde não exista ataque químico por ácido;

### REJUNTE ALUMINOSO

**Descrição:**

- Indicado para rejuntamento de porcelanato industrial, em cozinhas industriais, frigoríficos, câmaras frias, ind. De laticínios, entre outros;

- Não é recomendado para áreas onde exista ataque químico por ácido.

Embalagem  
5 kg | saco